


Орган инспекции ООО «Эксперт-Юг»
350038, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Отрадная, 41, оф. 9/2, 9/6
тел. (861)240-01-64; E-mail: ooo.expert.2011@yandex.ru, сайт www.expertug.com
Аттестат аккредитации № RA.RU.710354 от 10.06.2021г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа инспекции
ООО «Эксперт-Юг»


Ю.В. Милохина
СОГЛАСНО
ПРИКАЗУ

Эксперт-Юг
07.02.2022

Экспертное заключение

№ 000160

от 07.02.2022

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

1. Наименование объекта инспекции: Плиты для фальшпола торговой марки Perfaten: Perfaten Solid и Perfaten Special Solid на основе сульфата кальция, толщиной от 24 мм до 42 мм, размером 600 x 600 мм, плотностью 1100-1750 г/м.куб. ОКПД2 – 23.69.11,

- с покрытием, разъемный:

-сверху покрытие антистатическим поливинилхлоридом, толщиной до 2,0 мм, снизу покрытие из листа оцинкованной стали, толщиной от 0,4 до 0,5 мм или алюминиевой фольгой. (пвх 0,65%, сульфат 99,18%, оц. сталь 0,17%)

Perfaten Solid 30 PVC/St, (PVC/Al),

Perfaten Solid 36 PVC/St, (PVC/Al),

-сверху покрытие высокопрочным пластиком HPL, толщиной до 0,6 мм, снизу покрытие из листа оцинкованной стали, толщиной от 0,4 до 0,5 мм или алюминиевой фольгой. (hpl 0,19%, сульфат 99,64%, оц. сталь 0,17%)

Perfaten Solid 30 HPL/St, (HPL/Al)

Perfaten Solid 36 HPL/St, (HPL/Al)

-сверху покрытие из керамогранита, толщиной от 0,9 до 12 мм, снизу покрытие из листа оцинкованной стали, толщиной от 0,4 до 0,5 мм или алюминиевой фольгой. (Stone 5,1%, сульфат 94,73%, оц. сталь 0,17%)

Perfaten Solid 30 Stone/St, (Stone/Al)

Perfaten Solid 36 Stone/St, (Stone/Al)

-сверху покрытие из керамогранита, толщиной от 0,9 до 12 мм, снизу без покрытия. (Stone 5,04%, сульфат 94,96%)

Perfaten Solid 30 Stone,

Perfaten Solid 36 Stone.

-сверху покрытие из паркетной доски, толщиной от 2 до 15 мм, снизу покрытие из листа оцинкованной стали, толщиной от 0,4 до 0,5 мм или алюминиевой фольгой. (Wood 33,75%, сульфат 66,08%, оц. сталь 0,17%)

Perfaten Solid 30 Wood/St, (Wood/Al)

Perfaten Solid 36 Wood/St, (Wood/Al)

- сверху без покрытия, снизу покрытие из листа оцинкованной стали, толщиной от 0,18 до 0,5 мм или алюминиевой фольгой. (сульфат 99,83%, оц. сталь 0,17%)

Perfaten Solid 30 St, (Al)

Perfaten Solid 36 St, (Al)

- без покрытия, разъемный: (сульфат 100%)

Perfaten Solid 30

Perfaten Solid 36

Perfaten Solid 40

Perfaten Solid 42

- без покрытия, неразъемный: (сульфат 100%)

Perfaten Special Solid 24

Perfaten Special Solid 30

Perfaten Special Solid 36

Perfaten Special Solid 40

Perfaten Special Solid 42

2. Заявитель: ООО "АСП-ТЕХНОЛОДЖИ", юр. адрес: 142700, РФ, Московская область, г.Видное, Территория Южная промзона, владение 7, кабинет 66, ИНН 5003108330, ОГРН 1145003000119.

Производитель: ООО "АСП-ТЕХНОЛОДЖИ", адрес: 142700, РФ, Московская область, г.Видное, Территория Южная промзона, владение 7, кабинет 66.

3. Основание для проведения экспертизы: заявление ООО "МЦС АТЛАС" (ИНН 7704424440, КПП 770401001, 119270, Москва г, ул. Хамовнический Вал, дом 4, помещение X, комната 5) № 000129 от 31.01.2022 г.

4. Место проведения инспекции (фактический адрес): Орган инспекции «Эксперт-Юг», г. Краснодар, ул. Отрадная, 41, оф.9/2, 9/6.

5. Дата (время) проведения инспекции: с 31 января 2022 по 07 февраля 2022

6. Метод проведения инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19 июля 2007г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок».

7. Представленные на экспертизу материалы:

- Протоколы лабораторных испытаний № 12/39-316-23/ЮТ-21, 12/40-317-23/ЮТ-21, 12/41-318-23/ЮТ-21 от 21 декабря 2021 г., 12/42-319-23/ЮТ-21 от 22 декабря 2021 г., выданные: ИЛЦ ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора» (АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23;
- ТУ 23.69.11-003-18191609-2014 Система фальшполов PERFATEN Solid и PERFATEN Special Solid на основе сульфата кальция;
- Макеты этикеток.

8. Экспертиза проведена на соответствие: Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

В ходе экспертизы установлено:

Область применения: исследовательские отделы и электропитовые, технические, производственные, складские, а также жилые и офисные помещения, в образовательных, лечебно-профилактических учреждениях, организации здравоохранения, в том числе на пути эвакуации.

Продукция производится по: технической документации изготовителя.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям Главы II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям,

являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения об исходных веществах в технической документации и результаты лабораторных исследований.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции, проведены лабораторные исследования образцов продукции.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

Протоколы лабораторных испытаний № 12/39-316-23/ЮТ-21, 12/40-317-23/ЮТ-21, 12/41-318-23/ЮТ-21 от 21 декабря 2021 г., 12/42-319-23/ЮТ-21 от 22 декабря 2021 г., выданные: ИЛЦ ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора» (АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

*Протокол лабораторных испытаний №12/39-316-23/ЮТ-21 от 21 декабря 2021 г.
(Глава II раздел 6)*

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец 1- фрагмент плиты для фальшпола Perfaten Solid и Perfaten Special Solid на основе сульфата кальция, толщиной от 24 мм до 42 мм, размером 600 x 600 мм, плотностью 1100-1750 г/м.куб. ОКПД2 – 23.69.11 - сверху покрытие антистатическим поливинилхлоридом, толщиной до 2,0 мм, снизу покрытие из листа оцинкованной стали, толщиной от 0,4 до 0,5 мм или алюминиевой фольгой. Perfaten Solid 30 PVC/St, (PVC/Al).				
Органолептические показатели				
Запах, не более	балл	МУ 2.1.2.1829-04	2	1
Токсикологические показатели Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры Время экспозиции – 24 час. Температура — 20±2°C Относительная влажность 45%				
Индекс токсичности	%	МУ 1.1037-95	70-120	78
Санитарно-химические показатели Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°C Относительная влажность 45%				
Хлористый водород	мг/м ³	МУ 1645-77	Не более 0,10	Менее 0,01
Фталевый ангидрид	мг/м ³	ГОСТ 32532-2013	Не более 0,02	Менее 0,004
Стирол	мг/м ³	МУК 4.1.1053-01	Не более 0,002	Менее 0,001
Этиленгликоль	мг/м ³	МУ 3130-84	Не более 0,3	Менее 0,1
Формальдегид	мг/м ³	РД 52.04.186-89	Не более 0,01	Менее 0,007
Дибутилфталат	мг/м ³	МУК 4.1.3168-14	Не более 0,1	Менее 0,01
Диоктилфталат	мг/м ³	МУК 4.1.3168-14	Не более 0,02	Менее 0,01
Физико-гигиенические показатели				
Напряжённость электростатического поля (относительная влажность воздуха 45%)	кВ/м	МУ 2.1.2.1829-04	15,0	Менее 7,0
Устойчивость к дезинфицирующим средствам				
ПСМ, не должны стимулировать рост и развитие микрофлоры, в том числе патогенной, при применении для внутренней отделки		ГОСТ Р ИСО 14698-1-2005 ГОСТ Р ИСО 14698-2-2005	не допускается	не обнаружено

помещений зданий и сооружений, где предусмотрен режим влажной дезинфекции.				
--	--	--	--	--

(Глава II раздел 11)

Контролируемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Образец 2- фрагмент плиты для фальшпола Perfaten Solid и Perfaten Special Solid на основе сульфата кальция, толщиной от 24 мм до 42 мм, размером 600 х 600 мм, плотностью 1100-1750 г/м.куб. ОКПД2 – 23.69.11 - сверху покрытие антистатическим поливинилхлоридом, толщиной до 2,0 мм, снизу покрытие из листа оцинкованной стали, толщиной от 0,4 до 0,5 мм или алюминиевой фольгой. Perfaten Solid 30 PVC/SI, (PVC/Al).			
Радиологические показатели			
Активность 40K, Бк/кг		202 ± 82	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006
Активность 232Th, Бк/кг		15 ± 9	
Активность 226Ra, Бк/кг		10 ± 6	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K), Бк/кг	Не более 370	65±29	

Протокол лабораторных испытаний №12/40-317-23/ЮТ-21 от 21 декабря 2021 г.

(Глава II раздел 6)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец 1 - фрагмент плиты для фальшпола Perfaten Solid и Perfaten Special Solid на основе сульфата кальция, толщиной от 24 мм до 42 мм, размером 600 х 600 мм, плотностью 1100-1750 г/м.куб. ОКПД2 – 23.69.11 - сверху покрытие вы-сокопрочным пластиком HPL, толщиной до 0,6 мм, снизу покрытие из листа оцинкованной стали, толщиной от 0,4 до 0,5 мм или алюминиевой фольгой. Perfaten Solid 30 HPL/SI, (HPL/Al).				
Органолептические показатели				
Запах, не более	балл	МУ 2.1.2.1829-04	2	1
Токсикологические показатели Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры Время экспозиции – 24 час. Температура — 20±2°С Относительная влажность 45%				
Индекс токсичности	%	МУ 1.1037-95	70-120	77
Санитарно-химические показатели Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°С Относительная влажность 45%				
Хлористый водород	мг/м ³	МУ 1645-77	Не более 0,10	Менее 0,01
Фталевый ангидрид	мг/м ³	ГОСТ32532-2013	Не более 0,02	Менее 0,004
Стирол	мг/м ³	МУК 4.1.1053-01	Не более 0,002	Менее 0,001
Этиленгликоль	мг/м ³	МУ 3130-84	Не более 0,3	Менее 0,1
Формальдегид	мг/м ³	РД 52.04.186-89	Не более 0,01	Менее 0,007
Дибутилфталат	мг/м ³	МУК 4.1.3168-14	Не более 0,1	Менее 0,01
Диоктилфталат	мг/м ³	МУК 4.1.3168-14	Не более 0,02	Менее 0,01
Физико-гигиенические показатели				
Напряжённость электростатического поля (относительная влажность воздуха 45%)	кВ/м	МУ 2.1.2.1829-04	15,0	Менее 7,0

Устойчивость к дезинфицирующим средствам				
ПСМ, не должны стимулировать рост и развитие микрофлоры, в том числе патогенной, при применении для внутренней отделки помещений зданий и сооружений, где предусмотрен режим влажной дезинфекции.		ГОСТ Р ИСО 14698-1-2005 ГОСТ Р ИСО 14698-2-2005	не допускается	не обнаружено

(Глава II раздел 11)

Контролируемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Образец 2 - фрагмент плиты для фальшпола Perfaten Solid и Perfaten Special Solid на основе сульфата кальция, толщиной от 24 мм до 42 мм, размером 600 x 600 мм, плотностью 1100-1750 г/м.куб. ОКПД2 – 23.69.11 - сверху покрытие высокопрочным пластиком HPL, толщиной до 0,6 мм, снизу покрытие из листа оцинкованной стали, толщиной от 0,4 до 0,5 мм или алюминиевой фольгой. Perfaten Solid 30 HPL/St. (HPL/Al).			
Радиологические показатели			
Активность 40K, Бк/кг		215 ± 77	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006
Активность 232Th, Бк/кг		18 ± 11	
Активность 226Ra, Бк/кг		10 ± 7	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K), Бк/кг	Не более 370	68±37	

Протокол лабораторных испытаний №12/41-318-23/ЮТ-21 от 21 декабря 2021 г.
(Глава II раздел 6)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец 1 - фрагмент плиты для фальшпола Perfaten Solid и Perfaten Special Solid на основе сульфата кальция, толщиной от 24 мм до 42 мм, размером 600 x 600 мм, плотностью 1100-1750 г/м.куб. ОКПД2 – 23.69.11-сверху покрытие из керамогранита, толщиной от 0,9 до 12 мм, снизу покрытие из листа оцинкованной стали, толщиной от 0,4 до 0,5 мм или алюминиевой фольгой. Perfaten Solid 30 Stone/St. (Stone/Al)				
Органолептические показатели				
Запах, не более	балл	МУ 2.1.2.1829-04	2	1
Токсикологические показатели				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ³ образца на 1м ³ климатической камеры Время экспозиции – 24 час. Температура — 20±2°C Относительная влажность 45%				
Индекс токсичности	%	МУ 1.1037-95	70-120	77
Санитарно-химические показатели				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ³ образца на 1м ³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°C Относительная влажность 45%				
Ангидрид фосфорный	мг/м ³	МУК 4.1.1053-01	Не более 0,05	Менее 0,01
Диоксид серы	мг/м ³	МУК 4.1.1053-01	Не более 0,05	Менее 0,01
Физико-гигиенические показатели				
Напряженность электростатического поля (относительная влажность воздуха 45%)	кВ/м	МУ 2.1.2.1829-04	15,0	Менее 7,0
Устойчивость к дезинфицирующим средствам				
ПСМ, не должны стимулировать рост и развитие микрофлоры, в том числе		ГОСТ Р ИСО 14698-1-2005 ГОСТ Р ИСО		

патогенной, при применении для внутренней отделки помещений зданий и сооружений, где предусмотрен режим влажной дезинфекции.		14698-2-2005	не допускается	не обнаружено
--	--	--------------	----------------	---------------

(Глава II раздел 11)

Контролируемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Образец 2 - фрагмент плиты для фальшпола Perfaten Solid и Perfaten Special Solid на основе сульфата кальция, толщиной от 24 мм до 42 мм, размером 600 x 600 мм, плотностью 1100-1750 г/м.куб. ОКПД2 – 23.69.11-сверху покрытие из ке-рамогранита, толщиной от 0,9 до 12 мм, снизу покрытие из листа оцинкованной стали, толщиной от 0,4 до 0,5 мм или алюминиевой фольгой. Perfaten Solid 30 Stone/St, (Stone/Al)			
Радиологические показатели			
Активность 40K, Бк/кг		162±92	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006
Активность 232Th, Бк/кг		16± 8	
Активность 226Ra, Бк/кг		12±5	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K), Бк/кг	Не более 370	59±34	

Протокол лабораторных испытаний №12/42-319-23/ЮТ-21 от 21 декабря 2021 г.

(Глава II раздел 6)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец 1- фрагмент плиты для фальшпола Perfaten Solid и Perfaten Special Solid на основе сульфата кальция, толщиной от 24 мм до 42 мм, размером 600 x 600 мм, плотностью 1100-1750 г/м.куб. ОКПД2 – 23.69.11-сверху покрытие из пар-кетной доски, толщиной от 2 до 15 мм, снизу покрытие из листа оцинкованной стали, толщиной от 0,4 до 0,5 мм или алюминиевой фольгой. Perfaten Solid 30 Wood/St, (Wood/Al)				
Органолептические показатели				
Запах, не более	балл	МУ 2.1.2.1829-04	2	1
Токсикологические показатели				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры Время экспозиции – 24 час. Температура — 20±2°С Относительная влажность 45%				
Индекс токсичности	%	МУ 1.1037-95	70-120	77
Санитарно-химические показатели				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°С Относительная влажность 45%				
Формальдегид	мг/м ³	РД 52.04.186-89	Не более 0,01	Менее 0,003
Акрилонитрил	мг/м ³	МУК 4.1.3038-12	Не более 0,03	Менее 0,01
Спирт метиловый	мг/м ³	МУК 4.1.624-96	Не более 0,5	Менее 0,1
Винилацетат	мг/м ³	МУК 4.1.025-95	Не более 0,15	Менее 0,01
Дибутилфталат	мг/м ³	ГОСТ 26150-84	Не более 0,1	Менее 0,01
Диоктилфталат	мг/м ³	ГОСТ 26150-84	Не более 0,02	Менее 0,001
Аммиак	мг/м ³	ГНД Ф 13.1.2.3.19-98 (изд. 2008 г.)	Не более 0,04	Менее 0,01
Фенол	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007	Не более 0,003	Менее 0,001
Физико-гигиенические показатели				
Напряжённость электростатического поля (относительная влажность воздуха 45%)	кВ/м	МУ 2.1.2.1829-04	15,0	Менее 3,0

Устойчивость к дезинфицирующим средствам				
ПСМ, не должны стимулировать рост и развитие микрофлоры, в том числе патогенной, при применении для внутренней отделки помещений зданий и сооружений, где предусмотрен режим влажной дезинфекции.		ГОСТ Р ИСО 14698-1-2005 ГОСТ Р ИСО 14698-2-2005	не допускается	не обнаружено

(Глава II раздел 11)

Контролируемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
<i>Образец 2 - фрагмент плиты для фальшпола Perfaten Solid и Perfaten Special Solid на основе сульфата кальция, толщиной от 24 мм до 42 мм, размером 600 x 600 мм, плотностью 1100-1750 г\м.куб. ОКПД2 – 23.69.11-сверху покрытие из пар-кетной доски, толщиной от 2 до 15 мм, снизу покрытие из листа оцинкованной стали, толщиной от 0,4 до 0,5 мм или алюминиевой фольгой. Perfaten Solid 30 Wood/St, (Wood/Al)</i>			
Радиологические показатели			
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K). Бк/кг	Не более 370	59±34	

Показатели качества изделий, являются типовыми, и отвечают требованиям Главы II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование продукции,
- количество в упаковке,
- размер;
- вес,
- номер заказа.
- условия хранения,
- наименование производителя и его юридический адрес,
- логотип.

Заключение: Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, продукция: Плиты для фальшпола торговой марки Perfaten: Perfaten Solid и Perfaten Special Solid на основе сульфата кальция, толщиной от 24 мм до 42 мм, размером 600 x 600 мм, плотностью 1100-1750 г\м.куб. ОКПД2 – 23.69.11,

- с покрытием, разъемный:

-сверху покрытие антистатическим поливинилхлоридом, толщиной до 2,0 мм, снизу покрытие из листа оцинкованной стали, толщиной от 0,4 до 0,5 мм или алюминиевой фольгой.(пвх 0,65%, сульфат 99,18%, оц. сталь 0,17%)

Perfaten Solid 30 PVC/St, (PVC/Al),

Perfaten Solid 36 PVC/St, (PVC/Al).

-сверху покрытие высокопрочным пластиком HPL, толщиной до 0,6 мм, снизу покрытие из листа оцинкованной стали, толщиной от 0,4 до 0,5 мм или алюминиевой фольгой. (hpl 0,19%, сульфат 99,64%, оц. сталь 0,17%)

Perfaten Solid 30 HPL/St. (HPL/Al)

Perfaten Solid 36 HPL/St. (HPL/Al)

-сверху покрытие из керамогранита, толщиной от 0,9 до 12 мм, снизу покрытие из листа оцинкованной стали, толщиной от 0,4 до 0,5 мм или алюминиевой фольгой. (Stone 5,1%, сульфат 94,73%, оц. сталь 0,17%)

Perfaten Solid 30 Stone/St. (Stone/Al)

Perfaten Solid 36 Stone/St. (Stone/Al)

-сверху покрытие из керамогранита, толщиной от 0,9 до 12 мм, снизу без покрытия. (Stone 5,04%, сульфат 94,96%)

Perfaten Solid 30 Stone.

Perfaten Solid 36 Stone.

-сверху покрытие из паркетной доски, толщиной от 2 до 15 мм, снизу покрытие из листа оцинкованной стали, толщиной от 0,4 до 0,5 мм или алюминиевой фольгой. (Wood 33,75%, сульфат 66,08%, оц. сталь 0,17%)

Perfaten Solid 30 Wood/St. (Wood/Al)

Perfaten Solid 36 Wood/St. (Wood/Al)

- сверху без покрытия, снизу покрытие из листа оцинкованной стали, толщиной от 0,18 до 0,5 мм или алюминиевой фольгой. (сульфат 99,83%, оц. сталь 0,17%)

Perfaten Solid 30 St. (Al)

Perfaten Solid 36 St. (Al)

- без покрытия, разъемный: (сульфат 100%)

Perfaten Solid 30

Perfaten Solid 36

Perfaten Solid 40

Perfaten Solid 42

- без покрытия, неразъемный: (сульфат 100%)

Perfaten Special Solid 24

Perfaten Special Solid 30

Perfaten Special Solid 36

Perfaten Special Solid 40

Perfaten Special Solid 42

производитель: ООО "АСП-ТЕХНОЛОДЖИ", адрес: 142700, РФ, Московская область, г.Видное, Территория Южная промзона, владение 7, кабинет 66, соответствует нормативам и требованиям Главы II, Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.


Санитарный врач



Катиба А.А.

СОГЛАСОВАНО

Технический директор органа инспекции ООО «Эксперт-Юг»



Набоких В.С.